



KLUBRSYNTH GEM 2-220

Producent

KLUBER

Opis produktu

Oleje Klübersynth GEM 2 to wysokiej jakości oleje przekładniowe z oleju syntetycznego oleju bazowego estru jako. Osiągają nośność zacieranie> = 14 w teście FZG wg. DIN 51 354, pt. 2 (A / 16,6 / 90), która jest lepsza niż wymagania CLP. Badanie zostało przeprowadzone wg mikropittingu. do FVA Nr 54, co dawało odporność mikropiting> = 10.

Najbardziej kompleksowe testy do smarowania łożyska toczenia zostały wykonane z Klübersynth GEM 2-320. Testy z kroczącym testera smaru łożyska FE 8 spowodowało elementów tocznych nosić mW50 <2 mg i klatka nosić mK50 <20 mg (test wg. DIN 51819-03-D-7,5 / 80-80, dwa przejazdy testowe , brak awarii).

Olej przepuszczono także test rolki SKF (120 ° C / 8 tygodni).

Klübersynth GEM 2 oleje mają dobre zachowanie lepkości i temperatury oraz szeroki zakres temperatur pracy. Oferują dobrą ochronę przed zużyciem i korozją, a także starzenie i utlenianie stabilność. Biodegradowalność, jak pokazano w teście CEC-L-33-A-93> 70% po 21 dniach.

Korzyści dla Twojej aplikacji

- Wysokiej jakości syntetyczne oleje przekładniowe
- Wysoka ładowność zacieranie
- Bardzo dobra ochrona przed zużyciem
- Wysoka odporność mikropittingiem
- Doskonałe wyniki badań łożysk tocznych
- Szybko ulega biodegradacji
- Dobre zachowanie lepkości i temperatury
- Szeroki zakres temperatur pracy

Oleje Klübersynth GEM 2 to wysokiej jakości oleje przekładniowe z oleju syntetycznego oleju bazowego estru jako. Osiągają nośność zacieranie> = 14 w teście FZG wg. DIN 51 354, pt. 2 (A / 16,6 / 90), która jest lepsza niż wymagania CLP. Badanie zostało przeprowadzone wg mikropittingu. do FVA Nr 54, co dawało odporność mikropiting>

= 10.

Najbardziej kompleksowe testy do smarowania łożyska toczenia zostały wykonane z Klübersynth GEM 2-320. Testy z kroczącym testerem smarowania łożyska FE 8 spowodowały elementom tocznym nosić mW50 <2 mg i klatka nosić mK50 <20 mg (test wg. DIN 51819-03-D-7,5 / 80-80, dwa przejazdy testowe, brak awarii).

Olej przepuszczono także test rolki SKF (120 ° C / 8 tygodni).

Klübersynth GEM 2 oleje mają dobre zachowanie lepkości i temperatury oraz szeroki zakres temperatur pracy. Oferują dobrą ochronę przed zużyciem i korozją, a także starzenie i utlenianie stabilność. Biodegradowalność, jak pokazano w teście CEC-L-33-A-93 > 70% po 21 dniach.

Korzyści dla Twojej aplikacji

- Wysokiej jakości syntetyczne oleje przekładniowe
- Wysoka ładowność zacierania
- Bardzo dobra ochrona przed zużyciem
- Wysoka odporność na micropitting
- Doskonałe wyniki badań łożysk tocznych
- Szybko ulega biodegradacji
- Dobre zachowanie lepkości i temperatury
- Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania o cenę dostępność